

Naudojimo sritis

ESSVE ankerinė masė HY yra cheminis tvirtiklis, skirtas aukštus reikalavimus keliančioms situacijoms, kur reikia didelės keliamosios galios ir patikimumo. Apkrovos savybės beveik atitinka tas, kuriomis paprastai pasižymi tik gryno epoksido masė. Ankerinė masė HY turi CE žymėjimą ir yra paripažinta tinkančia smeigėms, srieginiams strypams ir armatūrai montuoti įtrūkusiame ir neįtrūkusiame betone. HY yra pripažinta tinkama ir priestatų armatūrai įlieti.

ESSVE HY yra ekologiška masė ir yra įtraukta į pvz., gulbės ženklų žymimų ekologiškų produktų sąrašą bei gali būti naudojama tuo ženklu pažymėtose statybose.

Tinka aukštos kokybės montavimui, kur siekiama aukščiausio lygio saugumo, pvz., avarinio išėjimo gaisro atveju įrangai, apsaugai nuo kritimo, sutvirtinimams, liejiniams ir t.t.

Aprašymas

Ankerinė masė HY yra aukštų charakteristikų 2 komponentų hibridinė masė, kurią sudaro vinilo esterio/uretano mišinys, kietiklis ir kvarco smėlis. Be to, ankerinė masė HY pasižymi didele keliamąja galia aukštoje temperatūroje. Dideles ilgalaikes apkrovas patiriančios instaliacijos atlaiko net 100°C temperatūrą, o patiriančios trumpalaikes aprovas atlaiko 160°C temperatūrą. Ši masė taip pat pasižymi dideliu atsparumu cheminėms medžiagoms. ESSVE ankerinė masė HY išsiskiria labai geromis mechaninėmis ir terminėmis

savybėmis ir labai mažai traukiasi. Montuojama 300 ml koaksialinių tūelių purkštuvu. Masė turi šias atitikties ir testų ataskaitas:

- ETA montavimui įtrūkusiame ir neįtrūkusiame betone (1 variantas)
 - Srieginiai strypai/smeigės, M8-M30
 - Armatūra, Ø8-Ø32 mm
 - Montavimas vandens pripildytose angose (M8-M30 ir Ø8-Ø32 mm)
 - Seisminis atsparumas C1 ir C2 kategorijai (M12-M24)
- ETA paskiau sumontuotai armatūrai, Ø8- Ø 32 mm priestatams
- Tinkamumo kontaktui su geriamu vandeniu sertifikatas (NSF/ANSI standartas 61)
- Priešgaisrinio atsparumo testų ataskaita R120
- Masės terminių, mechaninių ir elektros savybių testų ataskaita

Montavimas

Masė ir kietiklis maišosi specialios konstrukcijos maišymo antgalyje. Teisingai sumaišyta ankerinė masė turi būti šviesiai pilkos spalvos. Prieš naudojant ankerinę masę išgręžtą skylę visada reikia išvalyti ir išpūsti. Ankerinės masės funkcionalumą lemia sukibimas su aplinkinėmis medžiagomis, todėl labai svarbu laikytis masės montavimo instrukcijų, kurios yra nurodytos ir ETA atitiktyje. Būtina tinkamai išvalyti ir išpūsti išgręžtą skylę, kad neliktų betono dulkių ir gręžimo atliekų, nes kitaip rizikuojama tvirtiklio keliamąja galia ir saugumu. Montuojant įtrūkusiame betone reikia laikytis specialių montavimo taisyklių, kurios yra pateiktos ETA atitiktyje.



Ankerinė masė HY

Pakuotės

Art. Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Kiekis pakuotėje
302328	Ankerinė masė HY	280 ML	12

