

Naudojimo sritis

Plokščių montavimas prie plieninio profilio.
Gręžimo pajėgumas: 0,7-2,0 mm.

Aprašymas

Pagaminti iš grūdinto plieno. Blizgaus cinkavimo paviršius. Blizgūs, juodi arba balti. Būna ir

su CorrSeal paviršiaus apdorojimu, tokius sraigtus galima naudoti lauke. Su Philip kryžminiais grioveliais Ph2.

Montavimas

Rekomenduojamas apskukų skaičius:
400-1200 aps./min.

Specifikacija

	Blizgaus cinkavimo	Dažyti	CorrSeal
Medžiaga	Grūdintas plienas SAE C1022.	Grūdintas plienas SAE C1022	Grūdintas plienas SAE C1022
Paviršiaus apdorojimas	Blizgaus cinkavimo, 5 μm	Dažytas baltai arba juodai	CorrSeal
Korozijos klasė	C1	C1-C2	C4

Nudažyti juodai

ESSBOX



CorrSeal

ESSVE CorrSeal paviršiaus apdorojimas



ESSVE CorrSeal paviršiaus apdorojimas turi SITAC Nr. 0075/05 tipo atitiktį.



Art. Nr.	Dydis dk × L, mm	D, mm	B, mm	Antgalio Nr.	Spalva	Spalvos kodas	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
566613	4,2 × 13	11,0	13,0	PH2	Juoda	RAL9011	202	250	12
566625	4,2 × 25	11,0	25,0	PH2	Juoda	RAL9011	202	250	12